


KERAX

REF ESPB

EcoSoya PillarBlend

ŚWIECE WOLNOSTOJĄCE (Pillar) · SOJOWY (roślinny)



TYP WOSKU

100% naturalny wosk sojowy (Pillar formula)

MAX. DAWKA ZAPACHU

do 12% · temp. dodawania: 70-75°C

TEMP. ZALEWANIA · PODGRZEWANIA

Zalewanie: 60-65°C · MAX podgrzewanie: 90°C (nie przekraczać!)

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa handlowa: EcoSoya PillarBlend
Kod producenta: Pillar Blend
EAN: 1000000009910
Producent: Kerax LTD (dawniej NGI)

Temp. topnienia: 55,0°C
Temp. krzepnięcia: 51,0°C
Ciężar właściwy: 0,88-0,91 g/cm³
Forma: Pastylki / Pelet

PCN FREE · NON UFI Line ®

Mieszanina niesklasyfikowana jako niebezpieczna (CLP 1272/2008).

INCI: Hydrogenated Vegetable Oil (Soybean) · CAS: 8016-70-4