

KERAX

REF Ecosoya Melt

EcoSoya Melt

MELT · SOJOWY (roślinny)



TYP WOSKU

Wosk sojowy do wax melts (Melt Blend)

MAX. DAWKA ZAPACHU

do 12% (rekomendowane 9-11% dla wax melts premium) · temp. dodawania: 65-70°C

TEMP. ZALEWANIA · PODGRZEWANIA

Zalewanie: 60-65°C · MAX podgrzewanie: 88°C

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa handlowa: EcoSoya Melt
Kod producenta: CB-Melt
EAN: 1000000010189
Producent: Kerax LTD

Temp. topnienia: 50-52°C
Temp. krzepnięcia: 46-48°C
Ciężar właściwy: 0.90 g/cm³ @ 20°C
Forma: Pastyłki (pellets)

☐ PCN FREE · NON UFI Line ®

Mieszanina niesklasyfikowana jako niebezpieczna (CLP 1272/2008).

INCI: Hydrogenated Soybean Oil · CAS: 8016-70-4